

Baymer® AL757-10					
Materijal	2-komponentni Poliuretan pena				
Primena	Rasipanje na mestu; B2				
Rastvarač	Voda/ HFC				
A-komponenta	Baymer ®AL757-10				
B-komponenta	Desmodur® 44V20L				
Odnos mešanja [A:B]	zapreminski	100 : 100			
	težinski	100 : 100,8			
Komponente					
		Baymer® AL757-10	Desmodur® 44V20L		
Gustina	[kg/m³; 20°C]	1219	1230		
Viskozitet	[mPa.s; 25°C]	670	200		
Izgled		Braon	Tamno braon		
Stabilnost skladištenja (zatvorena burad ili cisterne)	[meseci]	6	12		
Temperatura skladišta	[°C]	15-25	15-25		
Pakovanje		Bure, IBC, Gomila	Bure, IBC, Gomila		
Sistem: ručno mešanje (R17; Tipične vrednosti)					
Temperatura	[°C]	20			
Vreme za pretvaranje u krem	[s]	30			
Vreme za pretvaranje u gel	[s]	132			
Vreme lepljivosti	[s]	232			
(Srž-) gustina	[kg/m³]	46,2			
Nanošenje					
Mašina	Mašina sa srednjim ili visokim pritiskom				
Temperatura komponente	[°C]	30-35			
Temperatura substrata	[°C]	>15			
Maksimalna debljina nanošenja	[cm]	15-20			
Vlažnost vazduha	[%]	<70			
Sistem osobina					
<u>Osobine</u>		<u>Standard</u>	<u>Jedinica</u>	<u>Vrednost</u>	
Gustina		EN1602	Kg/m³	47,2	
Dim. stab.	Dužina	EN1604	%	-1,3	
24 h. at +100 °C	Širina			-0,5	
	Debljina			-0,7	
Dim. stab.	Dužina	EN1604	%	0,0	
24 h. at -25 °C	Širina			0,0	
	Debljina			0,0	
Dim. Stab.	Dužina	EN1604	%	-0,1	
24 h. at +70 °C	Širina			-0,3	
95% R.H.	Debljina			-0,7	
Kompresija ispravljanja [kod 10%]		EN826	kPa	242	
E-modulus		EN826	N/mm²	6,8	
Lambda-10	Početna	DIN52612	W/m.K	0,022	
	Aged			-	
Klasifikacija zapaljivosti		DIN4102 part 1	-	B2	