

Koeficijent toplotne propustljivosti za različite materiale

Stirodur: - 0.038 W/m.k

Stiropor: - 0.039 W/m.k

Poliuretan: - 0.023 W/m.k

Bazaltna vuna: - 0.042 W/m.k

Staklena vuna: - 0.044 W/m.k

Celulozna vlakna: - 0.037 W/m.k

Termo-izolacioni blok: - 0.15 – 0.25 W/m.k

"Siporex" Blok: - 0.12 W/m.k

Drvo: - 0.12 – 0.040 W/m.k